

Promix FH-C 025

Серая цементная шпатлевка

Атмосферостойкая серая цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.

Описание:

Ремонтная шпатлевочная смесь на основе цемента, мытого белого песка и европейских полимерных добавок для заделки раковин и трещин стен и потолков перед финишной отделкой фасадов и помещений с любой влажностью.

Технические характеристики:

Название параметра	Ед. изм.	Значение
Цвет	-	серый
Количество воды затворения	л/кг	0,22-0,24
Адгезионная прочность, не менее	МПа	0,5
Максимальная крупность заполнителя	мм	0,22
Жизнеспособность	мин	180
Толщина слоя, не более	мм	3-10
Температура нанесения	°С	+5...+30
Морозостойкость, не менее	цикл	F50
Расход смеси при слое 1 мм	кг/м ²	1,5-1,7

Подготовка основания:

Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены. Основа должна быть сухой.

Приготовление раствора:

Смесь засыпать в емкость с чистой водой (из расчета 5,5-6,0 литров воды на 25 кг сухой смеси) и перемешивается механизированным способом до получения однородной массы (около 5 минут). Раствор выдерживается 3 мин, после чего повторно перемешивается в течение 2 минут.

Консистенция раствора пластичная. Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок. При потере подвижности - оживлять растворную смесь путем повторного перемешивания, без добавления воды.

Нанесение:

Порцию приготовленного раствора при помощи металлического шпателя нанести на обрабатываемую поверхность. Удерживая шпатель под углом к основанию с сильным нажимом тщательно размазать раствор по поверхности вертикальными или горизонтальными движениями до получения необходимого слоя.

Время высыхания слоя шпатлевки толщиной 6 мм около 2-3 суток в зависимости от температуры окружающей среды и основания. В процессе высыхания шпатлевки не использовать принудительную сушку зашпатлеванной поверхности. Высохшую поверхность шпатлевки можно обрабатывать шлифовальной бумагой.

Расход смеси:

1,5-1,7 кг/м² поверхности при толщине слоя 1 мм.

Упаковка и хранение:

Бумажные крафт-мешки по **25 кг**. Срок хранения – **12 месяцев** от даты изготовления, указанной на упаковке, в не поврежденной заводской упаковке, избегая увлажнения и резких перепадов температур в крытых складских сухих (влажность воздуха не более 60%) помещениях.

Меры безопасности:

Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно промойте пораженный участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте очки и защитную одежду.